



LAMIERE LAMINATE A CALDO (NERA idonea taglio laser)

Ns. CODICE	Sp	larga	lunga	Kg.	Fogli	QUALITA'	Sc	C	Re	Rm	A	Colata	Note
NL025 ANP-01-0121	3,00	1250	2500	1.060	14	S235JR EN 10025	1°	3.1	341,00	406,00	31,00	6756	
NL025 ZNP-01-0119	3,00	1250	2500	770	10	S355JR EN 10025	1°	3.1	403,00	526,00	22,40	724135	
NL025 ANP-02-0121	3,00	1500	3000	766	7	S235JR EN 10025	1°	3.1	398,00	433,00	30,00	26196	
NL025 ANP-43-1217	4,00	1500	3000	710	5	S355JR EN 10025	1°	3.1	404,00	518,00	26,80	727.016,00	
NL025 MNP-24-1116	4,00	1500	3000	143	1	S355J2+ EN 10025	1°	3.1	397,00	554,00	24,60	022651	
NL025 ANP-08-0218	6,00	1250	2500	298	2	S235JR EN 10025	1°	3.1	328,00	400,00	39,90	705.288,00	
NL149 ANP-24-0617	6,00	1500	3000	216	1	S420MC EN 10149	1°	3.1	512,80	547,30	30,00	720747	
NL025 RNP-07-0620	8,00	1500	3000	286	1	S355J2+ EN 10025	1°	3.1	335,00	470,00	20,00	A1/11001796	
NL025 ANP-04-0720	8,00	1500	3000	2.288	8	S355J2+ EN 10025	1°	3.1	407,00	542,00	24,00	24030	
NL025 ANP-03-0121	12,00	1500	3000	1.284	3	S235JR EN 10025	1°	3.1	343,00	403,00	32,00	25403	
NL025 MNP-01-0121	12,00	1500	3000	2.140	5	S355J2+ EN 10025	1°	3.1	431,70	553,70	26,70	717095	
NL025 HNP-01-0121	15,00	1500	3000	4.822	9	S235JR EN 10025	1°	3.1	255,00	435,00	30,50	R1105	
NL025 MNP-02-0121	15,00	1500	3000	4.280	8	S235JR EN 10025	1°	3.1	280,00	370,80	37,60	Y62200366	
NL025 HNP-23-1220	15,00	1500	3000	1.071	2	S235JR EN 10025	1°	3.1	281,00	462,00	27,00	P1642	
NL025 HNP-02-0121	20,00	1500	3000	6.430	9	S235JR EN 10025	1°	3.1	266,00	442,00	31,00	P7555	

Ns. codice: identificativo bobina di provenienza
 Sp: Spessore in mm
 Sc: 1° prima scelta
 e eccedenza di prima scelta
 2° seconda scelta
 3° terza scelta
 C: Tipo certificato rilasciato ai sensi della norma EN 10204

Re: Carico di snervamento
 Rm: Prova di trazione
 A: Allungamento
 Colata: numero di colata del produttore