

A01 Produttore

Acciaieria Arvedi



Acciaieria Arvedi S.p.A.
Sede legale:
Viale Enrico Forlanini, 23
20134 Milano

Sede amministrativa e Stabilimenti:
Via Acquaviva, 18
26100 Cremona - Italia
Tel.+39 0372 4781

Via Di Servola, 1
34145 Trieste - Italia

Cap.Soc. € 112.900.000
interamente versato
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Finarvedi SpA
Società con Socio Unico

Part.IVA IT 11852670154
Cod.fisc. 00910070192
Reg.Imp.MI 00910070192
REA MI 1497770

A07 Vostro Ordine 053-22 DL111/10

B01 Bandelle DKP 1500x10,00x3000,00 DD11

B09 Spessore 10,00 mm

B11 Lunghezza 3.000,0 mm

B04 Stato fornitura UNI EN 10111-2008

A08 Nostra conferma 0311164329/10

Consegna/DDT 325936263 / 10 / 34060582

B10 Larghezza 1.500,0 mm

B02 Qualità DD11

A06 Committente

M. C. MONARBARIO S.R.L.

VIA GUGLIELMINETTI A. 14
TORINO
10136 TO

A02 Certificato di collaudo
nr. 0000881822 3.1 EN10204
Z02 Data 17.06.2022 EN10168

B16	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92	
IDENTIFIC.COLATA	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	Cu%	Sn%	Al%	Ti%	Nb%	V%	B%	N%	Nb% + Ti% + V%	Ti% +Nb%	Cr% +Mo%	Cu% + Cr% + Ni%	Si% + P%	CEV	
	min																						
	max	0,12	0,60	0,03	0,020	0,045																	
223459		0,04	0,20	0,03	0,006	0,002	0,04	0,06	0,01	0,15	0,01	0,03											

B07	B16	B12	C00	C13	C11	C12																
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFIC. COLATA	MASSA TEORICA KG	A5%	Rp02	Rm																	
			%	MPa	MPa																	
			min	28	170																	
			max		340	440																
132010653-400179552	223459	2.868		34	333	381																
132010653-400179554	223459	2.870		34	333	381																
132010653-400179555	223459	2.870		34	333	381																
132010653-400179556	223459	2.870		34	333	381																
132010653-400179557	223459	2.868		34	333	381																
132010653-400179558	223459	2.868		34	333	381																
132010653-400179560	223459	2.876		34	333	381																
132010653-400179561	223459	2.880		34	333	381																
132010653-400179562	223459	2.872		34	333	381																

C00 Saggio id analisi di controllo	D01 Controllo marcatura, aspetto superficiale e dimensioni:	Soddisfacente	Z02 Validazione	Z03 Timbro ente isp.
C30 Prova di durezza - Tipo prova	Z01 Certificiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti	C02 Senso di prelievo	NOME T.FERABOLI	
Z07 Nelle prove di trazione usate solo provette prismatiche	T Trasversale			
Z05 Certificazioni del sistema di gestione Azienda con sistema di gestione certificato da IGQ secondo ISO 9001 e IATF 16949				
			A05 REDATTORE DOCUMENTO CONTROLLO QUALITA' ACCIAIERIA ARVEDI MOD-QUA-16 Rev.0 del 20/09/2016	