

A01 Produttore **Acciaieria Arvedi**



Acciaieria Arvedi S.p.A.
Sede legale: Viale Forlanini, 23
20134 Milano

Cap.Soc. 112.900.000,00 EUR
interamente versato

Sede amministrativa e Stabilimenti: Part.IVA IT 11852670154
Via Acquaviva, 18
26100 Cremona - Italia
Tel.+39 0372 4781

Cod.fisc 00910070192
Reg.Imp. MI 00910070192
REA MI 1497770

Via Di Servola, 1
34145 Trieste - Italia

www.arvedi.it

A07 Vostro Ordine **007-20 DL025**
B01 **Bandelle DKP 1500x3,00x3000,00 DD11**
B09 Spessore **3,00 mm**
B11 Lunghezza **3.000,0 mm**
B04 Stato fornitura **UNI EN 10111-2008**

A08 Nostra conferma **0311129146/10**
Consegna/DDT **325471041 / 10 / EUR 2020 122/T..**
B10 Larghezza **1.500,0 mm**
B02 Qualità **DD11**

A06 Committente
M. C. MONARBARIO S.R.L.
VIA GUGLIELMINETTI A. 14
TORINO
10136 TO

A02 **Certificato di collaudo**
nr. 0000444877 3.1 EN10204
Z02 Data **14.01.2020 EN10168**

B16	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92
IDENTIFIC.COLATA	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	Cu%	Sn%	Al%	Ti%	Nb%	V%	B%	N%	Nb% + Ti% + V%	Ti% +Nb%	Cr% +Mo%	Cu% + Cr% + Ni%	Si% + P%	CEV
	min																					
	max	0,1200	0,6000	0,0300	0,0450	0,0450																
925586	0,0423	0,3570	0,0290	0,0057	0,0021	0,0412	0,0436	0,0079	0,1280	0,0108	0,0322											
925778	0,0432	0,3600	0,0296	0,0057	0,0017	0,0401	0,0622	0,0124	0,1580	0,0141	0,0265											
993753	0,0500	0,2490	0,0130	0,0130	0,0110	0,0220	0,0162	0,0016	0,0210	0,0000	0,0393											

B07	B16	B12	C00	C13	C11	C12																
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFIC. COLATA	MASSA TEORICA KG	A5%	Rel	Rm																	
			%	MPa	MPa																	
			min	28	170																	
			max		340	440																
139015304-813911912	925586	1.750		30	335	438																
139015958-813918147	925778	2.615		30	337	437																
139015958-813918148	925778	2.615		30	337	437																
130000331-813937553	993753	2.500		35	304	390																

C00 Saggio id analisi di controllo D01 Controllo marcatura, aspetto superficiale e dimensioni: Soddisfacente
C30 Prova di durezza - Tipo prova Z01 Certificiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti C02 Senso di prelievo
Z07 Nelle prove di trazione usate solo provette prismatiche T Trasversale

Z05 Certificazioni del sistema di gestione
Azienda con sistema di gestione certificato da IGQ secondo ISO 9001 e IATF 16949

Z02 Validazione
NOME T.FERABOLI

Z03 Timbro ente isp.




A05 REDATTORE DOCUMENTO
CONTROLLO QUALITA' ACCIAIERIA ARVEDI
MOD-QUA-16 Rev.0 del 20/09/2016