

A01 Produttore

Acciaieria Arvedi



Acciaieria Arvedi S.p.A.
Sede legale: Viale Forlanini, 23
20134 Milano

Sede amministrativa e Stabilimenti: Finarvedi SpA
Via Acquaviva, 18
26100 Cremona - Italia
Tel. +39 0372 4781

Via Di Servola, 1
34145 Trieste - Italia

Cap.Soc. € 112.900.000
interamente versato
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Finarvedi SpA
Società con Socio Unico

Part.IVA IT 11852670154
Cod.fisc. 00910070192
Reg.Imp.MI 00910070192
REA MI 1497770

A07 Vostro Ordine 001-21 DL111

B01 Bandelle DKP 1250x3,00x2500,00 DD11

B09 Spessore 3,00 mm

B11 Lunghezza 2.500,0 mm

B04 Stato fornitura UNI EN 10111-2008

A08 Nostra conferma 0311144337/10

Consegna/DDT 325675749 / 10 / 34022980

B10 Larghezza 1.250,0 mm

B02 Qualità DD11

A06 Committente

M. C. MONARBARIO S.R.L.

VIA GUGLIELMINETTI A. 14
TORINO
10136 TO

A02 Certificato di collaudo
nr. 0000631634 3.1 EN10204
Z02 Data 16.03.2021 EN10168

B16	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92
IDENTIFIC.COLATA	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	Cu%	Sn%	Al%	Ti%	Nb%	V%	B%	N%	Nb% + Ti% + V%	Ti% +Nb%	Cr% +Mo%	Cu% + Cr% + Ni%	Si% + P%	CEV
	min																					
	max	0,12	0,60	0,03	0,020	0,045																
101462		0,04	0,46	0,03	0,009	0,001	0,12	0,10	0,02	0,17	0,01	0,03										

B07	B16	B12	C00	C13	C11	C12																
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFIC. COLATA	MASSA TEORICA KG	A5%	Rp02	Rm																	
			%	MPa	MPa																	
			min	28	170																	
			max		340	440																
111004465-400057630	101462	2.460		32	331	414																
111004465-400057631	101462	2.460		32	331	414																
111004465-400057632	101462	2.460		32	331	414																
111004465-400057633	101462	2.460		32	331	414																
111004465-400057634	101462	2.460		32	331	414																
111004465-400057635	101462	2.460		32	331	414																
111004465-400057636	101462	1.714		32	331	414																

C00 Saggio id analisi di controllo D01 Controllo marcatura, aspetto superficiale e dimensioni: Soddisfacente

C30 Prova di durezza - Tipo prova Z01 Certificiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti C02 Senso di prelievo

Z07 Nelle prove di trazione usate solo provette prismatiche T Trasversale

Z05 Certificazioni del sistema di gestione
Azienda con sistema di gestione certificato da IGQ secondo ISO 9001 e IATF 16949

Z02 Validazione

NOME
T.FERABOLI

Tomaso Feraboli



Z03 Timbro ente isp.

A05 REDATTORE DOCUMENTO

CONTROLLO QUALITA' ACCIAIERIA ARVEDI

MOD-QUA-16 Rev.0 del 20/09/2016